

CBRN GALOŠE



workMaster™
by RESPIREX

OBOUSTRANNÉ GALOŠE

Chemicky odolná, antistatická převleková obuv s oboustranným designem pro rychlé obutí (univerzální pro levou i pravou nohu), vyvinutá speciálně k přetažení přes standardní bojovou/vojenskou obuv. Design obuvi byl testován proti široké škále nebezpečných chemikálií i bojových chemických látek a umožňuje zapnutí jednou rukou za méně než pět sekund.

Obuv značky Workmaster™ těší důvěře po celém světě v průmyslu i u záchranných složek při ochraně uživatele před nebezpečnými a agresivními chemikáliemi. Údaje o chemické permeaci (prostupnosti) jsou k dispozici pro více než 100 běžných chemikálií (viz zadní strana).



CERTIFIKACE

- **EN 13832-3: 2018 A,K,O,P,Q,R,T**
Ochranná obuv proti chemikáliím
- **EN ISO 20347:2012 OB SRA A FO**
Pracovní obuv
- **PPE Regulation (EU) 2016/425**
Osobní ochranné prostředky

SPECIFIKACE



Chemicky odolná převleková obuv – certifikována dle **EN 13832-3:2018** (obuv chránící proti chemikáliím).



Svršek a podešev odolné vůči palivům a olejům – zajišťuje, že životnost obuvi nebude ohrožena při použití v mastném či olejovém prostředí.



Pracovní obuv kategorie OB – splňuje požadavky na pracovní obuv podle normy EN ISO 20347.



Antistatické provedení – elektrický odpor odpovídá požadavkům normy EN ISO 20345 A (0.1MΩ to 1,000MΩ)



Protiskluzová podešev (SRA)



OBOUSTRANNÉ GALOŠE

Rozsáhlé testování CWA

Odolnost vůči průniku (permeaci) přes 24 hodin proti bojovým chemickým látkám HD (ypřit / hořčičný plyn), VX a GD (soman) (viz strana 3) a vynikající odolnost vůči dekontaminačním roztokům.

Chemická odolnost

Vysoce chemicky odolná směs Hazmax™ FPA poskytuje bezkonkurenční ochranu proti agresivním chemikáliím včetně kyselin – například odolnost vůči průniku (permeaci) koncentrované (96%) kyselině sírové přesahuje 32 hodin.

Protiskluzová podešev,
nezanášející se podešev

**Konstrukce se zadním
otvíráním a oboustranným
provedením** zajišťuje rychlé
a snadné obouvání i vzouvání
a umožňuje nosit botu jak na
pravé, tak na levé noze, což
výrazně zjednodušuje přetažení
přes bojovou obuv.

Vysouvací výstupek na patě

Umožňuje snadnější a rychlejší
zutí obuvi po rozepnutí
(sešlápnutím výstupku druhou nohou).



VARIANTY



HAZMAX CBRN S5 BOOT

Chemická bezpečnostní obuv navržena pro zvýšenou ochranu proti bojovým chemickým látkám.

PÉČE A ÚDRŽBA

- Možnost praní v pračce při teplotě do 40 °C.
- Skladovatelnost (životnost) více než 10 let.
- Všechny boty značky Workmaster splňují nařízení REACH, neobsahují látky PFAS a jsou opatřeny označením CE na hořejšku/holeni spolu s datem a rokem výroby

.Specifikace, konfigurace a barevná provedení se mohou změnit bez předchozího upozornění.

Dovozce :



OBOUSTRANNÉ GALOŠE

Testování odolnosti vůči bojovým chemickým látkám

LÁTKA	KÓD	ČÍSLO CAS	TESTOVACÍ METODA	ČAS PRŮNIKU
Cyanogen Chloride	CK	506-77-4	TOP 8-2-501	>6 hodin
HD Mustard	HD	505-60-2	TOP 8-2-501	>24 hodin
Hydrogen Cyanide	AC	74-90-8	TOP 8-2-501	>8 hodin
Lewisite	L	40334-70-1	Finabel 0.7.c	>24 hodin
Novachok A 234			TOP 8-2-501	>24 hodin
Phosgene	CG	75-44-5	TOP 8-2-501	>8 hodin
Sarin	GB	107-44-8	TOP 8-2-501	>24 hodin
Soman	GD	96-64-0	TOP 8-2-501	>24 hodin
Tabun	GA	77-81-6	Finabel 0.7.c	>24 hodin
THD	THD		TOP 8-2-501	>24 hodin
VX	VX	50782-69-9	TOP 8-2-501	>24 hodin

Velikosti

Převleková obuv CBRN je k dispozici v sedmi velikostech, které zajišťují bezpečné padnutí a úplné překrytí standardní vojenské bojové obuvi.

	Kód produktu (Olive Green)	Kód produktu (Combat-Black)	US	EN	UK	Výška
X-Small	B01391/OG	B01391/BLK	3 - 4½	34 - 35	2 - 3½	262 mm
Small	B01392/OG	B01392/BLK	5 - 6½	37 - 38	4 - 5½	266 mm
Medium	B01393/OG	B01393/BLK	7 - 8½	39 - 41	6 - 7½	270 mm
Large	B01394/OG	B01394/BLK	9 - 10½	42 - 43	8 - 9	275 mm
X-Large	B01395/OG	B01395/BLK	11 - 12	44 - 45	10 - 11	282 mm
XX-Large	B01396/OG	B01396/BLK	13 - 14	46 - 47	12 - 13	290 mm
XXX-Large	B01397/OG	B01397/BLK	15 - 16	48 - 50	14 - 15	298 mm

Skladová čísla NATO (Combat Black)

XS	8430-99-472-1024	L	8430-99-969-4195	XXXL	8430-99752-8664
S	8430-99-176-1246	XL	8430-99-894-9283		
M	8430-99-752-8650	XXL	8430-99-444-9493		

Dovozce :



ELPOM Czechia s.r.o.
Fáblovka 405
533 52 Pardubice
Česká republika
www.elpom.cz

CBRN GALOŠE

ÚDAJE O CHEMICKÉ PERMEACI



workMaster™
by RESPIREX

CHEMICAL	CAS NO.	LETTER	METHOD	BREAKTHROUGH
Acetic acid (Glacial)	64-19-7	N	EN 16523	> 12 Hours
Acetone	67-64-1	B	EN374-3	> 2 Hours
Acetone Cyanohydrin	75-86-5		EN374-3	> 8 Hours
Acetonitrile	75-05-08	C	EN374-3	> 6 Hours
Acrylic Acid	79-10-7		EN374-3	> 8 Hours
Acrylonitrile	107-13-1		EN374-3	> 2 Hours
Ammonia 33%	1336-21-6	O	EN 16523	> 32 Hours
Ammonia Gas	7664-41-7		EN374-3	> 8 Hours
Ammonium Hydroxide Solution 5% free NH ₃	1336-21-6		EN 16523	> 32 Hours
Ammonium Pentadecafluorooctanoate (30% in water)	3825-26-1		EN374-3	> 8 Hours
Aniline	62-53-3		EN374-3	> 8 Hours
Anti-knock (Tetraethyl lead 60% Dibromoethane 30% / Dichloroethane 10% TEL-CB)	78-00-2 / 106-03-4 / 107-06-2		EN374-3	> 8 Hours
Aqueous Phenol 85%	108-95-2		EN374-3	> 8 Hours
Arsenic Acid	7778-39-4		EN374-3	> 8 Hours
Benzene	71-43-2		EN374-3	> 4 Hours
Benzyl Chloride	100-44-7		EN374-3	> 8 Hours
Bromine	7726-95-6		EN374-3	> 7 Hours
Buta-1,3diene Gas	106-99-0		EN374-3	> 3 Hours
Butyl Acetate	123-86-4		EN374-3	> 6 Hours
Cable oil			EN374-3	> 8 Hours
Carbazole	86-74-8		EN374-3	> 8 Hours
Carbon Disulphide	75-15-0	E	EN374-3	> 1 Hour
Chlorine Gas	7782-50-5		EN374-3	> 3 Hours
Chloroacetic Acid 85%	79-11-8		EN 16523	> 32 Hours
Chromic Acid	1333-82-0		EN374-3	> 8 Hours
Cyclohexylamine	108-91-8		EN374-3	> 8 Hours
Dichloromethane	75-09-02	D	EN374-3	> 1 Hour
Diethylamine	109-89-7	G	EN374-3	> 2 Hours
Diethylene Glycol dimethylether	111-46-6		EN374-3	> 8 Hours
Dimethyl Formamide	68-12-2		EN374-3	> 5 Hours
Epichlorohydrin	106-89-8		EN374-3	> 7 Hours
Ethanol (Ethyl Alcohol)	64-17-5		EN374-3	> 8 Hours
Ethyl Acetate	141-78-6	I	EN374-3	> 4 Hours
Ethylene Glycol	107-21-1		EN374-3	> 8 Hours
Ethylene Dichloride	107-06-2		EN374-3	> 8 Hours
Ethylene Oxide	75-21-8		EN374-3	> 2 Hours
Ethylenediamine tetra-acetic acid tetrasodium salt (EDTA) 5%	64-02-8		EN374-3	> 8 Hours
Formaldehyde 37%	79-11-8	T	EN374-3	> 8 Hours
Formic Acid 65%	64-18-6		EN374-3	> 8 Hours
Heptane	142-82-5	J	EN374-3	> 8 Hours
Hexane	110-54-3		EN374-3	> 7 Hours
Hydrazine	302-01-2		EN374-3	> 8 Hours
Hydrazine 5%	7803-57-8		EN374-3	> 8 Hours
Hydrochloric Acid 37%	7647-01-0		EN 16523	> 32 Hours
Hydrofluoric Acid 48%	7664-39-3	S	EN374-3	> 66 Hours
Hydrofluoric Acid 73%	7664-39-3		EN374-3	> 8 Hours
Hydrogen Chloride Gas	7647-01-0		EN374-3	> 8 Hours
Hydrogen Fluoride gas anhydrous	7664-39-3		EN374-3	> 1 Hour
Hydrogen Peroxide (10 volume (3%) solution)	7722-84-1		EN374-3	> 8 Hours
Hydrogen Peroxide 50%	7722-84-1	P	EN374-3	> 8 Hours

CHEMICAL	CAS NO.	LETTER	METHOD	BREAKTHROUGH
Iso-butane	75-28-5		EN374-3	> 8 Hours
Iso-butane followed by Hydrofluoric acid 71-75%	75-28-5 + 7664-39-3		EN374-3	> 8 Hours
Iso-propanol (IPA)	67-63-0		EN 16523	> 32 Hours
m-Cresol	108-39-4		EN374-3	> 8 Hours
Methanol	67-56-1	A	EN374-3	> 8 Hours
Methyl Ethyl Ketone (M.E.K) 2-Butanone	78-93-3		EN374-3	> 2 Hours
Methyl Iodide 99%	74-88-4		EN374-3	> 1.5 Hours
Methyl Methacrylate	80-62-6		EN 369	> 3 Hours
methyl-1,2-pyrrolidone	872-50-4		EN369	> 8 Hours
Methylene Chloride Gas	74-87-3		EN374-3	> 1 Hour
Monochloroacetic acid	79-11-8		EN374-3	> 8 Hours
Naphalene	91-20-3		EN374-3	> 8 Hours
N,N-Dimethylaniline	121-69-7		EN374-3	> 8 Hours
N,N-dimetyl acetamide	127-19-5		EN374-3	> 8 Hours
Nitric Acid 50%	7697-37-2	M	EN 16523	> 32 Hours
Nitric Acid 70% conc	7697-37-2		EN 16523	> 32 Hours
Nitric Acid Etchant 80/20	7697-37-2		EN374-3	> 8 Hours
Nitro Benzene	98-95-3		EN374-3	> 3 Hours
Oleum 40% SO ₃	8014-95-7		EN374-3	> 8 Hours
Oxalic Acid saturated solution	6153-56-6		EN374-3	> 8 Hours
Phenol 50% in Methanol	108-95-2/ 67-56-1		EN374-3	> 8 Hours
Phosphoric acid 25%	7664-38-2		EN 16523	> 32 Hours
Phosphoric acid 75%	7664-38-2		EN 16523	> 32 Hours
Propylene 1,2 oxide	75-56-9		EN374-3	> 1 Hours
Red Fuming Nitric acid	7697-37-2		EN374-3	> 4 Hours
Sodium Cyanide 30wt%	143-33-9		EN374-3	> 8 Hours
Sodium Hydroxide 40%	1310-73-2	K	EN374-3	> 8 Hours
Sodium Hypochlorite 16%	7681-52-9	R	EN374-3	> 8 Hours
Styrene	100-42-5		EN374-3	> 8 Hours
Sulphuric Acid 50%	7664-93-9	L	EN 16523	> 8 Hours
Sulphuric Acid 96%	7664-93-9		EN374-3	> 8 Hours
Tetrachloroethylene	127-18-4		EN374-3	> 3 Hours
Tetraethyl Lead (Octel Anti Knock)	78-00-2		EN374-3	> 8 Hours
Tetrahydrofuran	109-99-9	H	EN374-3	> 3 Hours
Toluene	108-88-3	F	EN374-3	> 4 Hours
Toluene 2,4 Diisocyanate	584-84-9		EN374-3	> 8 Hours
Trichloroethane	71-55-6		EN374-3	> 6 Hours
Trichloroethylene 1,1,2	79-01-6		EN374-3	> 3 Hours
Triethanol-amine	102-71-6		EN374-3	> 8 Hours
Triethylene Glycol	112-27-6		EN374-3	> 8 Hours
Trigonox K-80 Cumyl hydroperoxide 80% / 20% Cumene	80-15-9/ 98-82-8		EN 369	> 8 Hours
Xylene	1330-20-7		EN374-3	> 4 Hours

Chemicals in **bold** are the 15 standard test chemicals defined in EN943-2:2002

Dovozce :



ELPOM Czechia s.r.o.
Fáblovka 405
533 52 Pardubice
Česká republika
www.elpom.cz